

3M prestige 70 exterieur

OPTICKÉ A SOLÁRNE VLASTNOSTI

	jednosklo	dvojsklo
Prenesené viditeľné svetlo	71 %	63 %
Odrazené viditeľné svetlo (Int)	7 %	14%
Odrazené viditeľné svetlo (Ext)	7 %	12 %
UV blokácia	99 %	99 %
Celková odrazená slnečná energia	52 %	61%
Celková prenesená slnečná energia	9 %	9 %
Koeficient solárneho tepelného zisku.(G-Value)	0.48	0.39
Redukcia oslnenia	20%	20 %